













LÍNEA ACCEZENT EXCELLENCE 70

	Clasificación ISO 10874 EN 685		34
			43
	Tratamiento de protección	-	Top CLean
	Espesor total	NBR 7374	2,00mm
	Espesor capa de uso	NBR 7374	0,70mm
	Peso Total	NBR 7374	3,0kg/m ²
	Formato	NBR 7374	aprox. 23mlx200cm
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	< 0,40%
	Reacción al fuego	NBR 8660	B _{fl} -S ₁
	Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo T: ≤ 2,0mm ³
	Deformación Residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,03mm
	Test sillas com ruedas	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado
	Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2Kv en concreto
	Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2	3dB
	Calefacción radiante	-	max. 27 °C
	Resistencia térmica	EN 12667	aprox. 0,02m ² K/W
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Alta Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
		EN 13893	≥ 0,3
	Solidez a la luz	EN ISO 105- B02	≥ nivel 6
	Emissiones COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)