

MÁSTICO EN POLVO

VINISOL 50 años

Producto	<i>Mástico en polvo</i>
<p>Características Una unidad de mástico consiste en un compuesto líquido y una mezcla de polvo.</p> <p>MÁSTICO POLVO: Es una mezcla en base a cemento gris "Pórtland", minerales con tamaño de grano fino y dispersantes de carga. La presentación en sacos de papel de 10.0 K</p>	
Preparación	<p>El líquido y el polvo deben ser mezclados en proporciones de una unidad de líquido y una unidad de polvo así: 1 galón líquido ----- 10. K. Polvo. Gradualmente añada el polvo sobre el líquido mezclando perfectamente en un balde o una batea. El mástico se utiliza para resanar placas.</p>
Recomendaciones	<p>El mástico: No debe utilizarse en placas que no reúnan las condiciones apropiadas de resistencia. No aísla humedad. No da resistencia a placas arenosas.</p>
Aplicación	<p>Retire con espátula las protuberancias, alise la superficie con esmeril y luego barra muy bien. Humedezca uniformemente la placa para asegurar buena adherencia a la superficie. Utilice llana metálica lisa para aplicar el mástico. Esparza la mezcla uniforme en áreas pequeñas, afine inmediatamente la superficie para dar un acabado liso. El secamiento entre una mano y otra de mástico debe ser mínimo de 12hrs, permitiendo que la superficie adquiera dureza, puliendo entre capa y capa con esmeril. Cuando el mástico haya secado completamente cerciórese que este liso y limpio para proceder a la instalación del piso.</p>
Almacenamiento	<p>Polvo: Se debe almacenar en lugares frescos y secos, una vez destapado un saco se debe consumir en el menor tiempo posible para evitar la pérdida de propiedades. No se debe almacenar en lugares húmedos.</p>
Manipulación	<p><i>Protección:</i> No se requieren medidas de precaución especiales pero es conveniente emplear guantes de caucho. La materia prima básica de este producto esta clasificada "como un producto no peligroso en ninguna categoría".</p>